

Dryback-Vinyl - 0,7 mm Wear Layer

Format: 187 x 1175 mm

Carton: 3.955 m²

Pallet: 60 cartons - 237.3 m²



Usage Classes



Residential - heavy use



Commercial - very heavy use



Industrial - heavy use

Property	Standard	Value	Adhesive Recommendations
Total Thickness	EN 428 ISO 24346	2,5 mm	 AUS GUTEM GRUND AF 2224 AF 155 AF 180 A2-Zahnleiste
Wear Layer Thickness	EN 429 ISO 24340	0,7 mm	
Total Weight	EN 430 ISO 23997	4.551 g / m ²	 Anspruch verbindet D 3307 D 3320 D 3330 D 3125
Slip Resistance	EN 13893	R10	
Reaction to Fire	EN 13501-1	Bfl s1 auf Beton- und Holz	 ECO PRIM T PRO PLANIPATCH XTRA ULTRAPLAN BASIC XTRA ULTRABOND ECO VS60
Chair Castor Suitability	EN 425	keine Beschädigung	
Furniture Leg Test	EN 424	keine Beschädigung	
Impact Sound Reduction	EN 717-2	Δlw = 2db	
Underfloor Heating	/	geeignet - bis 27°C	
Light Fastness	ISO 105-B02	≤ 6	
Dimensional Stability	EN 434 ISO 23999	≤ 0,10 %	
Antistatic Properties	EN 1815	≤ 2 kV auf Beton	
Residual Indentation	EN 433	≤ 0,05 mm	Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44139 Dortmund Germany
Chemical Resistance	EN 423	Hohe Beständigkeit	
Electrical Conductivity	EN 1081	≤ 10Ω	+49 (0)231/912 900-870 kontakt@decotec-germany.de